

AlSi5Cu

	225 EN AB- 45000 EN AB-ALSi6Cu4	LM4 EN AB-45200 EN AB-ALSi5Cu3Mn
Elements		
Si	5,0-7,0	4,5-6,0
Fe	0,9	0,7
Cu	3,0-5,0	2,5-4,0
Mn	0,20-0,65	0,20-0,55
Mg	0,55	0,40
Cr	0,15	-
Ni	0,45	0,30
Zn	2,0	0,55
Pb	0,30	0,20
Sn	0,15	0,10
Ti	0,20	0,15
Other	0,05	0,05
Other	0,35	0,25

AlSi9Cu

	226D EN AB-46000 EN AB-ALSi9Cu3 (Fe)	226 EN AB-46200 EN AB-ALSi8Cu3	EN AB-46300 EN AB-ALSi7Cu3Mg	225/3 EN AB-46500 EN AB-ALSi9Cu3 (Fe)
Elements				
Si	8,0-11,0	7,5-9,5	6,5-8,0	8,0-11,0
Fe	0,6-1,1	0,7	0,7	0,6-1,2
Cu	2,0-4,0	2,0-3,5	3,0-4,0	2,0-4,0
Mn	0,55	0,15-0,65	0,20-0,65	0,55
Mg	0,15-0,55	0,15-0,55	0,35-0,60	0,15-0,55
Cr	0,15	-	-	0,15
Ni	0,55	0,35	0,30	0,55
Zn	1,2	1,2	0,65	3,0
Pb	0,35	0,25	0,15	0,35
Sn	0,25	0,15	0,10	0,25
Ti	0,20	0,20	0,20	0,20
Other	0,05	0,05	0,05	0,05
Other	0,25	0,25	0,25	0,25